L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

www.k-flex.pl

K-FLEX *SAMOPRZYLEPNA*

otulina rozcięta, krawędzie pokryte klejem do szybkiego połączenia

K-FLEX *EC*

K-FLEX *EC-H ZWOJE*

OTULINY IZOLACYJNE DO ZASTOSOWAŃ CYWILNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Zastosowanie:

K-FLEX EC

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze
Instalacje sanitarne
Klimatyzacja

μ ≥7000
EN 13468 pod nadzorem zew.
Bez HCFC – CFC
Odporność ogniowa:
Euroclass B S3 d0

K-FLEX EC

Przewodność cieplna λ w temperaturze 0°C = 0,033 W/(m·K)* K-FLEX EC jest odpowiedni do izolowania instalacji wody ciepłej i zimnej, systemów grzewczych, itp.

K-FLEX EC-H ZWOJE

Łatwe w użyciu, zużywamy dokładnie tyle izolacji ile jest w danym momencie potrzebne. Reszta pozostaje zabezpieczona w opakowaniu.
Precyzyjne cięcie, miara umieszczona na krawędzi opakowania ułatwia precyzyjne docięcie potrzebnej otuliny.
Optymalne zużycie, dzięki otulinie w zwoju ograniczamy ilość ścinków, odpadów, niewykorzystanej otuliny. Zwój - najbardziej optymalny sposób wykorzystania otuliny termoizolacyjnej.

K-FLEX EC/AD SAMOPRZYLEPNA

Nowe otuliny samoprzylepne K-FLEX EC/AD, fabrycznie rozcięte i wyposażone w warstwę kleju INSUL-LOCK® znacząco przyspieszają czas montażu oraz ograniczają ilość potrzebnego kleju przez co poprawiają także warunki pracy.

*dokładne dane techniczne znajdują się na odwrocie tej karty

K-FLEX EC - EC SAMOPRZYLEPNA - EC-H ZWOJE

K-FLEX EC

K-FLEX EC

Z A K R E S

Otuliny 2m

GRUBOŚĆ:	ŚREDNICA:
6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 40 - 50 - 60 mm	od 10 do 168 mm

K-FLEX EC/AD SAMOPRZYLEPNA

Z A K R E S

Otuliny 2m

GRUBOŚĆ:	ŚREDNICA:
9 - 13 - 19 mm	od 6 do 114 mm

Z samoprzylepną otuliną K-FLEX EC/AD OSZCZĘDZAMY CZAS MONTAŻU

nawet do 50%

K-FLEX EC-H ZWOJE

Z A K R E S

EC-H ZWOJE

GRUBOŚĆ mm	6	9	13
∅ otulina mm	m/karton	m/karton	m/karton
6	90	60	
8	80	56	
10	70	51	35
12	60	50	30
15	57	41	26
18	45	35	25
20	45	35	23
22	35	29	21
28	30	21	15
35			12

D A N E T E C H N I C Z N E

Zakres temperatur	+110 °C / +85 °C dla EC/AD SAMOPRZYLEPNEJ	
Przewodność cieplna λ W/(m·K) L10/91 EN ISO 8497 (DIN 52613)	Grubość ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	Grubość > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Ryzyko korozji	EN 13468; pH neutralne (7±1)	
Przenikalność μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 7000	
Odporność ogniowa	Euroclasse B, s3, d0 EN 13501-1 Cl. 1 (I), M1 (E), NF - FEU 487 (F), BS 476 PT 7 CL 1 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX zastrzega sobie prawo dokonania zmian danych i wymagań technicznych bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika.

L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
international@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
Poland- NIP PL 9581406813
tel. +48 63 288 02 00, fax: +48 63 288 02 36
e-mail: info@k-flex.pl
www.k-flex.pl